

フィルターバッグ

集塵機の製作で培った経験と技術を活かし、様々な集塵条件に対応できる高性能なろ布を多数取り揃えています。

"安定した品質と高性能なろ布"を選び、提供できるよう努めています。



主なろ布の特徴

材質	連続使用	熱軟化温度	耐酸性	耐アルカリ性	特記事項
ポリエステル (テトン)	130	240	○	△	総合的に優れており、最も汎用的に使用されている材質 ただし、水分が多いと80℃以上で加水分解を起こす
耐熱ナイロン (コーネックス)	190	軟化しない	○	○	各種の高温ろ過材として多くの分野で使用 強酸には劣化しますが、弱酸・アルカリ類には耐性があります
アクリル	120	240	○	○	一般的に耐薬品性に優れています 耐湿・耐熱性に優れ、加水分解しません
綿	80	軟化しない	×	×	環境集塵で多数の実績あり 耐久性に劣るので一般的な集塵に使用
ガラス繊維	250	軟化しない	○	○	耐熱性に優れ、高温分野にて最も多く使用 ただし、屈曲摩耗に弱い
四フッ化エチレン (PTFE)	250	軟化しない	◎	◎	耐薬品性、耐熱性に優れている

※ 上表以外の材質も取り扱っておりますので、別途ご相談ください。

ろ布選定のポイント

- ① 使用条件の確認
 - ・ろ過風速 ・含塵ガスおよびダストの化学的性質と温度
 - ・ダストの払落し方式 ・ろ布の取付方法と寸法
 - ・ダストの性状 (粒度、形状、吸湿性、附着性、帯電性等)
- ② 含塵ガスやダストの化学特性に適した素材を使用すること
- ③ 含塵ガスやダストの熱に対して十分な耐熱性を持つ素材を使用すること
- ④ 含塵ガスやダストに対して、優れた集塵効率が得られる素材を選ぶこと
- ⑤ ダストが剥がれやすく、目詰まりしにくい素材を選ぶこと

ろ布選定時には経験に基づく知識が重要ですので、ぜひ当社の技術担当にご相談ください。

富士工機株式会社

<https://www.fujiclone.com/> E-mail: info@fujiclone.co.jp

本 社 営業本部	〒494-0011 愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1 TEL : 0586-69-2121(代) / FAX : 0586-69-2127
東京支店	〒108-0075 東京都港区港南二丁目 16 番 2 号太陽生命品川ビル 9F TEL : 03-6260-2480 / FAX : 03-6260-2490
大阪支店	〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町四丁目 4 番 2 号本町コラボビル六階 TEL : 06-4256-0961 / FAX : 06-4256-0962
岡山支店	〒700-0826 岡山市北区磨屋町 10 番 20 号磨屋町ビル 3F TEL : 086-221-5188 / FAX : 086-221-5189